Materia prima / Matière Première / Raw Material									
				Composición / Composition					
Nombre /Nom / Name		Nr.	HS	C	Cr	Mo	W	V	Co
HSS	M2	1.3343	6-5-2	0,9	4,2	5,0	6,4	1,8	-
HSSCO/HSSE (5%Co)	M35	1.3243	6-5-2-5	0,93	4,2	5,0	6,4	1,8	4,8
HSSE (8%Co)	M42	1.3247	2-9-1-8	1,08	3,8	9,4	1,5	1,2	8,0
HSSE-PM	ASP 2030		6-5-3-8	1,28	4,2	5,0	6,4	3,1	8,5
	ASP 2052		10-2-5-8	1,6	4,8	2,0	10,5	5,0	8,0
				WC	Co	Grain			
HM	ISO	K20-K40		90	10	0,5-0,8			