Tratamientos y Recubrimientos / Traitements et Revêtements/Traitements and Coating					
	Tipo/Type	**Temp.Max.**	**HV**	**Coef. fricción**	
VAP		300ºC	800	0,7	Vapotización / Vaporisation / Vaporization
TiN		500ºC	2500	0,5	Nitruro de Titanio / Nitrure de Titane / Titanium Nitride
TiN+	Multi	800ºC	3500	0,3	TiAlN + TiN
TiAlN	Multi	1000ºC	3500	0,5	Nitruro de Titanio Aluminio / Nitrure de Titane Aluminium / Titanium Aluminium Nitride
TiCN		400ºC	3300	0,5	Carbonitruro de Titanio / Carbonitrure de Titane / Titane Carbonitride
TiCN+	Multi	400ºC	3700	0,2	TiN + TiCN
AlCrN	Multi	1000ºC	3300	0,4	Nitruro de Cromo Aluminio / Nitrute de Crome Aluminium / Cromium Aluminium Nitride
AlCr	Multi	1000ºC	3300	0,4	Cromo Aluminio / Crome Aluminium / Cromium Aluminium
HL	Multi	800ºC	3000	0,15	TiAlN + WC/C